



FILCORRES W

Wash primer a base acquosa per il pretrattamento di superfici metalliche e leghe di alluminio, a rapida essiccazione



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Descrizione	Wash primer (o shop primer) monocomponente a base di resine sintetiche modificate in emulsione acquosa, pigmenti anticorrosivi esenti da piombo e da cromati, a rapida essiccazione. Prodotto destinato al pretrattamento di superfici metalliche o in leghe di alluminio al fine di favorire l'adesione delle successive applicazioni di primer o verniciature protettive.
Impieghi	▪ Pretrattamento e promotore di adesione di superfici metalliche e/o in leghe di alluminio, acciaio galvanizzato e metalli non ferrosi ▪ Utilizzabile in tutti i settori in cui siano richieste enormi resistenze alla corrosione, al tempo e all'usura ▪ Idoneo per applicazione in settori come l'automotive, aeronautica e navale
Proprietà	▪ Rapida essiccazione ▪ Applicazione a pennello, rullo, airless ▪ Ottima adesione su superfici in metallo e/o leghe di alluminio opportunamente preparato ▪ Elevata resistenza alla corrosione filiforme

INFORMAZIONI PRODOTTO

Imballaggio	▪ 5 kg ▪ 10 kg
Colore	Azzurro chiaro
Aspetto	Finitura opaca
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione
Stoccaggio	Conservare il prodotto in imballo originale, integro ed al riparo dall'umidità e dal gelo, con temperature comprese tra + 5°C e + 30°C

SUPPORTO

Preparazione	Le superfici da rivestire devono essere esenti da sporco, oli, grassi ed impurità; sali ed altri contaminanti possono essere rimossi efficacemente mediante lavaggio ad alta pressione con acqua dolce prima della primerizzazione. Se necessario eseguire carteggiatura di
---------------------	---

irruvidimento per migliorare l'adesione del successivo rivestimento. Le superfici da rivestire devono essere asciutte.

APPLICAZIONE

Temperatura di applicazione (aria e supporto)	<i>Minima</i>	+ 18 °C
	<i>Massima</i>	+ 25 °C
Umidità relativa ambientale	<i>Minima</i>	-
	<i>Massima</i>	80% U.R.
Miscelazione	Omogeneizzare il prodotto mediante agitazione meccanica continua, in modo da assicurare una perfetta miscelazione del materiale. Si sconsiglia la miscelazione manuale.	
Applicazione	Applicare VE.CO® FILCORRES W a spruzzo diluendolo con il 10-15% max in peso di acqua pulita.	
Avvertenze / Note	▪ Non applicare su supporto non adeguatamente preparati e umidi ▪ Non applicare su supporti polverosi, deboli, instabili e poco coesi ▪ Rispettare i consumi ed i tempi di sovrapplicazione indicati ▪ Assicurarsi che la mano di wash primer sia completamente indurita prima dell'applicazione della finitura ▪ Non potendo garantire una protezione permanente è consigliabile procedere alla sovra verniciatura del wash primer entro le 6 ore dalla sua applicazione.	
Pulizia degli attrezzi	Pulire tutti gli strumenti e gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso mediante applicazione di acetone.	

DATI PRODOTTO

Consumo indicativo	0,07 ÷ 0,12 kg/m²			
Spessore		Minimo	Massimo	Raccomandato
	Spessore a secco	30 µm	50 µm	40 µm
	Spessore a umido	65 µm	109 µm	87 µm
Tempo di indurimento	Secco al tatto	~ 40 minuti		
	Sovra verniciabile finitura a base solvente	~ 2 ore		
	Sovra verniciabile finitura a base acqua	~ 4 ore		
	Completamente indurito	~ 7 ore		
Densità	1,10 ± 0,05 kg/L			
Residuo secco	▪ 46 ± 1 % in volume ▪ 44 ± 1 % in peso			

DATI TECNICI

Caratteristica	Metodo di prova	Prestazione a 23°C e 50% U.R.
Viscosità Stomer	ASTM D 562	67 ± 73 K.U.

AMBIENTE E SICUREZZA

VOC Direttiva 2004/42/CE	Categoria	B/c
	Limite VOC categoria	780 g/L
	Contenuto massimo VOC prodotto	< 780 g/L
REACH	Prodotto conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Allegato XVII, voce 47 e successive modifiche ed integrazioni.	
Sicurezza	Per informazioni e consigli sulla sicurezza, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, chi fa uso del prodotto deve far riferimento alla versione più recente della Scheda di Sicurezza che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti.	
Utilizzo	Prodotto per uso professionale.	

NOTE: Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico VE.CO SpA. Le informazioni e le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti VE.CO SpA sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti di VE.CO SpA. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da VE.CO SpA quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzione tecnica di posa, ecc., l'utilizzatore è tenuto pertanto testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. VE.CO SpA si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

VE.CO SpA

Via S. Martino, 6/1
15028 Quattordio (AL)
Italia
Telefono + 39 0131 791366
www.vecospa.com
e-mail: info@vecospa.com

