



MONOTAIL

Primer monocomponente ancorante per supporti ceramici in dispersione acquosa



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Descrizione	Dispersione monocomponente a base di speciali polimeri sintetici in soluzione acquosa, particolari agenti adesivi e promotori di adesione su supporti ceramici e superfici minerali scarsamente assorbenti.
Impieghi	▪ Promotore di adesione per superfici lisce e scarsamente assorbenti per la successiva applicazione di finiture e rivestimenti resinosi ▪ Migliora l'adesione del rivestimento riducendo la porosità del supporto e uniformandone l'assorbimento ▪ Promotore di adesione su ceramica, vetro, calcestruzzo, asfalto stradale
Proprietà	▪ Elevata adesione ai supporti non assorbenti e lisci ▪ Applicabile a parete, pavimento e soffitto ▪ Utilizzabile sia in interno che in esterno ▪ Migliorare l'adesività del successivo rivestimento ▪ Riduce la porosità del supporto, bonifica e uniforma l'assorbimento

INFORMAZIONI PRODOTTO

Imballaggio	▪ 1 kg ▪ 5 kg
Colore	▪ Bianco
Aspetto	Liquido
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione
Stoccaggio	Conservare il prodotto in imballo originale, integro ed al riparo dall'umidità e dal gelo, con temperature comprese tra +5°C e +30°C

SUPPORTO

Preparazione	Le superfici da rivestire devono essere stabili, pulite e prive di sostanze che possono pregiudicare l'adesione del rivestimento come, polvere, sporco, grasso, olio, tracce di rivestimenti e trattamenti superficiali, ecc. Eventuali parti deboli o in fase di distacco devono essere rimosse prima dell'applicazione del prodotto.
---------------------	--

Il supporto deve essere adeguato a ricevere i successivi trattamenti di rivestimento.

APPLICAZIONE

Temperatura di applicazione (aria e supporto)

<i>Minima</i>	+ 5 °C
<i>Massima</i>	+ 35 °C

Il supporto deve avere una temperatura superiore di almeno +3°C rispetto al punto di rugiada per ridurre il rischio di condensazione o di sbiancamento della rasatura.

Umidità relativa ambientale

<i>Minima</i>	35% U.R.
<i>Massima</i>	80% U.R.

Miscelazione

Prodotto pronto all'uso. Omogeneizzare bene il prodotto in latta prima dell'utilizzo.

Applicazione

Applicare in modo uniforme una mano di VE.CO® **MONOTAIL** mediante rullo, pennello o spruzzo avendo cura di trattare tutta la superficie da rivestire. Attendere il completo essiccamento del film prima di procedere con l'applicazione dei trattamenti di rivestimento previsti. Il tempo di asciugatura del prodotto varia notevolmente in funzione del grado di assorbimento del supporto sul quale è stato applicato.

Avvertenze / Note

- Non applicare su supporto non adeguatamente preparati
- Non applicare su supporti polverosi, deboli, instabili e poco coesi
- Non applicare su supporti umidi o soggetti ad umidità di risalita capillare
- Rispettare i tempi di sovrapplicazione indicati
- Non aggiungere alcun componente in polvere o additivi al prodotto

Pulizia degli attrezzi

Pulire tutti gli strumenti e gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo per asportazione meccanica.

DATI PRODOTTO

Consumo indicativo

<i>Supporti non assorbenti</i>	~ 0,10 kg/m ²
<i>Supporti assorbenti</i>	~ 0,12-0,15 kg/m ²

Temperatura di esercizio

<i>Minima</i>	- 20 °C
<i>Massima</i>	+ 70 °C

Tempo di indurimento

<i>Fuori polvere</i>	~ 1-2 ore
<i>Secco al tatto</i>	~ 8 ore
<i>Sovrapplicazione</i>	12 ore

Densità

- Bianco: 1,45 ± 0,05 kg/L

Residuo secco

- Bianco: 63 ± 1 % in peso
38 ± 1 % in volume

DATI TECNICI

Caratteristica	Metodo di prova	Prestazione a 23°C e 50% U.R.
Viscosità Brookfield (bianco)	ASTM D 2196	15000 ± 1000 mPas

Viscosità Brookfield (trasparente)

ASTM D 2196

750 ± 100 mPas

AMBIENTE E SICUREZZA

VOC	<i>Categoria</i>	A/g
	<i>Limite VOC categoria</i>	30 g/L
	<i>Contenuto massimo VOC prodotto</i>	< 30 g/L
REACH	Prodotto conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Allegato XVII, voce 47 e successive modifiche ed integrazioni.	
Sicurezza	Per informazioni e consigli sulla sicurezza, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, chi fa uso del prodotto deve far riferimento alla versione più recente della Scheda di Sicurezza che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti.	
Utilizzo	Prodotto per uso professionale.	

NOTE: Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico VE.CO SpA. Le informazioni e le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti VE.CO SpA sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti di VE.CO SpA. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da VE.CO SpA quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzione tecnica di posa, ecc., l'utilizzatore è tenuto pertanto testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. VE.CO SpA si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

VE.CO SpA

Via S. Martino, 6/1

15028 Quattordio (AL)

Italia

Telefono + 39 0131 791366

www.**vecospa.com**

e-mail: info@vecospa.com

